

## Technický list

### Označení produktu MASSIMO light

#### betonové desky dle DIN EN 1339

#### Skupina produktů

terasové desky

#### Barvy

pohledový beton světle šedý, pohledový beton antracitový

#### Povrch

hladký podle bednění

#### Velikost

rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm						
délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka				
100,0	x	50,0	x	6,0	996 ± 2	x	496 ± 2	x	60 ± 3
100,0	x	100,0	x	6,0	996 ± 2	x	996 ± 2	x	60 ± 3

#### Tvorba hran

oblá mikrohrana

#### Distančníky

žádné

#### Provedení

jednovrstvě ze samozhutňujícího vysoce výkonného betonu s přídatnými látkami tvrdého kameniva (stálobarevná křemičitá a žulová granulovaná drť) a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření vůči UV záření

#### Plochy

horní, spodní a boční plochy záměrně rovné

#### Úkos

plánovitě

#### Kvalita

deska: P K D U I  
Použitý beton odpovídá třídě pevnosti C70/85.

#### Povětrnostní odolnost

třída 3, označení D, ztráta hmotnosti  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

#### Pevnost tahu za ohybu

třída 3, označení U, pevnost tahu za ohybu  $\geq 5,0 \text{ Mpa}$

#### Odpor vůči otěru

třída 4, označení I, otěr  $\leq 20 \text{ mm}$

#### Odolnost vůči skluzu a smyku

dostatečná

#### Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchytky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost.

Odchytky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost výrobku.

#### BETONWERK GODELMANN KG

Industriestraße 1, D-92269 Högling, Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 - 0, Fax 00 49 (0) 94 38/94 04 - 70  
E-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 19.03.15 HW