

**Označení produktu**  
**GREENSTON MAXX**
**betonová dlažba dle DIN EN 1338: 2003-08**

<b>Skupina produktů</b>	ekologická dlažba					
<b>Barvy</b>	šedá					
<b>Povrch</b>	NATIVO (neopracovaný)					
<b>Formát</b>	<b>rastrový rozměr</b> v cm			<b>jmenovitý rozměr</b> s přípustnou odchylkou v mm		
	<b>délka</b>	<b>šířka</b>	<b>tloušťka</b>	<b>délka</b>	<b>šířka</b>	<b>tloušťka</b>
	40,0	x 40,0	x 10,0	398 ± 2	x 398 ± 2	x 100 ± 3
	20,0	40,0	10,0	198 ± 2	x 398 ± 2	x 100 ± 3
<b>Tvorba hran</b>	tvorba zkosené hrany ostrohanná kolmé / svislé hrany zaoblené, r = 4,0 mm					
<b>Distančníky</b>	výška cca 90 mm, výstupek cca 2,0 mm nahoře zkosený					
<b>Provedení</b>	dvouvrstvé, lícni beton ≥ 4 mm; lícni beton z vysoce pevné kamenné drtě a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření					
<b>Plochy</b>	horní, spodní a boční plochy plánovitě rovné					
<b>Úkos</b>	plánovitě žádný, max. vypouklý 2,5 mm, max. vydutý 1,5 mm					
<b>Kvalita</b>	dlažba: K D I					
<b>Povětrnostní odolnost</b>	třída 3, označení D, ztráta hmotnosti ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>					
<b>Štěpná pevnost</b>	T <sub>char</sub> ≥ 3,6 MPa, lomové zatížení ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm					
<b>Odpor vůči otěru</b>	třída 4, označení I, otěr ≤ 20 mm					
<b>Odolnost vůči skluzu a smyku</b>	/					

Na základě přípustných rozměrových tolerancí u dlažeb/desek mohou vzniknout nepatrné odlišné rozměry spár v rozsahu tolerance šířky spár dle VOB C ATV DIN 18318. Aby se zabránilo vícepracím, doporučujeme při respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením jednotlivých řad kamenů před zahájením instalačních prací.

**Zvláštní upozornění**

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury produktů mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy produktů mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.

S cca 60% vegetační plochou zajistí kameny GREENSTON odpečetění zpevněných ploch.