

Označení produktu

KLASSIKLINE plný schod**betonové prvky zahradní tvorby dle DIN EN 13198**

Skupina produktů

schody & podesty

Barvy

šedo-černá tónovaná, pískovcově béžová tónovaná, lasturové vápno tónované, speciální barevný tón

Povrch

tecto (pemrlovaný)

Formát

	rastrový rozměr v cm					jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm				
	délka		šířka		tloušťka	délka		šířka		tloušťka
bez opracování čela	100,0	x	40,0	x	15,0	1000 ± 5	x	400 ± 15	x	150 ± 5
bez opracování čela	80,0	x	40,0	x	15,0	800 ± 5	x	400 ± 15	x	150 ± 5
čelo opracované vlevo	100,0	x	40,0	x	15,0	1000 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
čelo opracované vlevo	80,0	x	40,0	x	15,0	800 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
čelo opracované vpravo	100,0	x	40,0	x	15,0	1000 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
čelo opracované vpravo	80,0	x	40,0	x	15,0	800 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
obě čela opracovaná	100,0	x	40,0	x	15,0	1000 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
obě čela opracovaná	80,0	x	40,0	x	15,0	800 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
obě čela opracovaná	40,0	x	40,0	x	15,0	400 ± 15	x	400 ± 15	x	150 ± 5
obě čela opracovaná	40,0	x	20,0	x	15,0	400 ± 15	x	200 ± 15	x	150 ± 5

Tvorba hran

hrubě lámaná

Provedení

jednovrstvý beton, s křemenými drtěními a železitou červení odolnou vůči UV záření

Flächen

horní plocha pemrlovaná, spodní strana plánovitě rovná, boční plochy rovné nebo hrubě lámané

Úkos

záměrně žádný

Kvalita

C 50/60

Povětrnostní odolnost

absorpce vody $\leq 7,5$ M-%
povětrnostní vlivy ve zkoušce odolnosti proti mrazu a posypové soli $\leq 1,5$ kg/m²

Pevnost v tlaku

T_{char} ≥ 60 N/mm²

Odolnost vůči skluzu a smyku

dostatečná

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchytky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost.

Odchytky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchytkami při zabarování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost výrobku.

GODELMANN GmbH & Co. KGIndustriestraße 1, D-92269 Fensterbach Tel. +49 (0)94 38/94 04 - 0, Fax +49 (0)94 38/94 04 - 70
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 10.04.14 HW