

## Označení produktu

**KLASSIKLINE zdicí kameny**

## všechny formáty

**betonové prvky zahradní tvorby DIN EN 13198**

## Skupina produktů

zdi, svahová a krajová upevnění

## Barvy

lasturové vápno, pískovcově béžová, šedo-černá, speciální barevný odstín

## Povrch

linear (neopracovaný), antik (ostařený)

## Rozměry

rastrový rozměr  
v cmjmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou  
v mm

	rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm						
	délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka				
	17,0	x	25,0	x	7,5	166 ± 2	x	246 ± 2	x	75 ± 3
	17,0	x	25,0	x	15,0	166 ± 2	x	246 ± 2	x	150 ± 3
	17,0	x	25,0	x	22,5	166 ± 2	x	246 ± 2	x	225 ± 3
	25,0	x	25,0	x	7,5	246 ± 2	x	246 ± 2	x	75 ± 3
	25,0	x	25,0	x	15,0	246 ± 2	x	246 ± 2	x	150 ± 3
	25,0	x	25,0	x	22,5	246 ± 2	x	246 ± 2	x	225 ± 3
	34,0	x	25,0	x	7,5	336 ± 2	x	246 ± 2	x	75 ± 3
	34,0	x	25,0	x	15,0	336 ± 2	x	246 ± 2	x	150 ± 3
	34,0	x	25,0	x	22,5	336 ± 2	x	246 ± 2	x	225 ± 3
	42,0	x	25,0	x	7,5	416 ± 2	x	246 ± 2	x	75 ± 3
	42,0	x	25,0	x	15,0	416 ± 2	x	246 ± 2	x	150 ± 3
	42,0	x	25,0	x	22,5	416 ± 2	x	246 ± 2	x	225 ± 3
	50,0	x	25,0	x	7,5	496 ± 2	x	246 ± 2	x	75 ± 3
	50,0	x	25,0	x	15,0	496 ± 2	x	246 ± 2	x	150 ± 3
	50,0	x	25,0	x	22,5	496 ± 2	x	246 ± 2	x	225 ± 3
sloupkový kámen	34,0	x	34,0	x	15,0	336 ± 2	x	336 ± 2	x	150 ± 3
sloupkový kámen	17,0	x	34,0	x	15,0	166 ± 2	x	336 ± 2	x	150 ± 3

## Tvorba hran

hrubě lámané linear, hrubě lámané antik

## Provedení

jednovrstvý beton, s křemenými drtěními a železitou červení odolnou vůči UV záření

## Plochy

horní, spodní plochy záměrně rovné, boční plochy hrubě lámané

## Úkos

záměrně žádný

## Kvalita

C50/60

## Povětrnostní odolnost

absorpce vody  $\leq 7,5$  M-%  
povětrnostní vlivy ve zkoušce odolnosti proti mrazu a posypové soli  $\leq 1,5$  kg/m<sup>2</sup>

## Pevnost v tlaku

T<sub>char</sub>  $\geq 60$  N/mm<sup>2</sup>

Na základě přípustných rozměrových tolerancí u dlažeb/desek mohou vzniknout nepatrně odlišné rozměry spár v rozsahu tolerance šířky spár dle VOB C ATV DIN 18318. Aby se zabránilo vícepracím, doporučujeme při respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením jednotlivých řad kamenů před zahájením instalačních prací.

## Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.

## GODELMANN GmbH &amp; Co. KG

Industriestraße 1, D-92269 Fensterbach Tel. +49 (0)94 38/94 04 - 0, Fax +49 (0)94 38/94 04 - 70

e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 10.04.14 HW