

STEIN Steinschutz neutral

Ergiebigkeit:
ca. 6-14 m²

IMPREGNOVAT a CHRÁNIT

Ochrana kamene „STEINSCHUTZ NEUTRAL“

- neobsahuje kyselinu
- odolný vůči vodě, oleji a nečistotám
- transparentní a prodyšný
- 1000 ml

UPOZORNĚNÍ:

Skladovat před mrazem, v chladu a v uzavřené láhvi. Produkt používat jen neředěný. Určité materiály mohou po ošetření ztmavnout. Slabě nasákové horizontální povrchy zásadně neošetřovat s rozprašovačem. Nenanášet při silném slunečním záření nebo dešti. Stříkance na dřevě, skle, PVC a lakovaných površích a trvale elastické spáry okamžitě omyjte vlhkým hadrem. Pracovní nářadí očistit vodou. Produkt neobsahuje organická ředidla. V zásadě doporučujeme provést na vhodném místě zkušební nános. Při nesprávné manipulaci zaniká jakákoli zodpovědnost za eventuální škody.

RADY NA BEZPEČNOST:

S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 23: Aerosol nevdechovat.

Ekologická bezředitlová profesionální impregnace k zachování hodnot savých betonových kamenů pro interiéry a exteriéry. Produkt redukuje nasákovost povrchu a tím zamezuje pronikání oleje, mastnoty, nečistoty a vlhkosti. Plocha zůstane prodyšná. Rozsáhle se zabráni tvorbě skvrn. Čistění se výrazně ulehčí. Mech, řasy a plíseň již nenajdou úrodnou půdu. Vzhled ošetřeného základu se nemění nebo jen nepatrně.

OBLASTI POUŽITÍ:

Betonové terasové a zahradní desky a dlažby.

APLIKACE:

Povrch, který je třeba ošetřit, by měl být suchý, čistý, bez skvrn a savý. V případě, že je pod povrchem podlahové topení, musí být toto vypnuto. Optimální teplota zpracování leží mezi +10 °C a +25 °C. Lahev před použitím dobře protřepat. Steinschutz neutral se nanáší postříkem (rozprašovačem) nebo nátěrem (štetec, molitanový váleček, utěrka z mikrovlákná nebo mop) rovnoměrně a neředěný. Produkt nesmí zůstat na povrchu, ale musí se zcela vsáknout. Přebytečný materiál je třeba před zaschnutím úplně setřít hadříkem. U obzvláště savých podkladů nanášení event. po cca 10 minutách opakovat. Čerstvě ošetřená plocha by měla být min. 24 hodin chráněna před deštěm. Maximální účinnost nastupuje po 48 hodinách.

VYDATNOST:

Cca 6 - 14 m² / litr Steinschutz neutral – dle savosti povrchu

TIP:

Pro eventuální nutné intenzivní čistění před impregnací doporučujeme GODELMANN STEIN Silně čistící koncentrát nebo Čistič s bělícím účinkem.

DODAVATEL:

GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9404 70

e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de