

Označení produktu

ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ DÍLY ZE SZ BETONU

zakázková výroba ze samozhutňujícího betonu dle DIN EN 13198

Skupina produktů	zakázková výroba
Barvy	individuálně volitelné
Povrch	neopracovaný, FINO, FINERRO, FERRO, STRUCTO, FLUIDO
Rozměry	individuálně volitelné
Tvorba hran	lehce zkosené, definovatelně zkosené (individuálně volitelné)
Provedení	jednovrstvě ze samozhutňujícího vysoce výkonného betonu s přídatnými látkami tvrdého kameniva (stálobarevná křemičitá a žulová granulovaná drť) a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření
Plochy	horní, spodní a boční plochy záměrně rovné
Třída pevnosti	C 70/85
Pevnost tahu za ohybu	$\beta_{BZ} > 8 \text{ N/mm}^2$
Třídy zatížení	
Působení mrazu	XF3, ztráta hmotnosti $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Odolnost proti opotřebení	XM2 (silné zatížení opotřebením), otěr $\leq 15 \text{ mm}$
Odolnost vůči skluzu a smyku	dodatečná, USRV > 45

viz také Prohlášení o shodě

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchytky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost.

Odchytky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchytkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost výrobku.

BETONWERK GODELMANN KG

Industriestraße 1, D-92269 Högling, Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 - 0, Fax 00 49 (0) 94 38/94 04 - 70

E-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 21.03.12 HW